

CHROMA SUN®



ESPECIFICACIONES



Composición	Grosor	Transportador	Certificaciones
PU	90 micras	Poliéster Adhesivo	REACH compliant 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN



Aplicar sobre	INSTRUCCIONES DE CORTE			TRANSFER SETTINGS			
algodón, poliéster, tejidos mixtos (no indicado para tejidos tratados o sublimados)							
	Cuchilla 45°	Presión 60 gf	Velocidad 30 cm/sec	Tiempo 15 seconds	Temperatura 150° {302°F}	Presión Medium {2,5/3,5 bar}	Pelado Frío/ caliente

- Cortar el material en espejo
- Sacar el exceso de material (Truco: la parte caliente de la plancha ayuda al pelado)
- Colocar el diseño en la prenda
- Aplicar los parámetros recomanedados
- Remover el transportador caliente/frio

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

- Efecto Wow: Cuando se expone al sol, el material cambia de color.
- Podemos hacer multicapa
- El color cambia de efecto, cambia el efecto y queda el nuevo tono para largo tiempo

NOTA: Recomendamos altamente hacer un test antes de lanzar la producción.

CUIDADO Y RECOMENDACIONES DE LAVADO

Lavar	Planchar	Secar	Lavado en seco	Almacenamiento Vida Útil	Temperatura Almacenaje	Condiciones Almacenaje	Posición
Hasta 60°, Al revés	YES Al Revés	YES (ciclo sintético)	---	Hasta 2 años	Entre 1B°C y 26°C	Evitar luz solar y polvo	Vertical

- Esperar 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado
- Respetar las etiquetas de composición
- No usar blanqueadores, lejías o productos químicos agresivos.

Documento sujeto a variaciones. Versiones actualizadas en www.siser.com
Para más información, rogamos contactar con : info@siser.it



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9105627958

